

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 18112013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

OSB3
 2. Verwendungszweck des Bauprodukts :

**Innenverwendung als tragende Bauteile im Feuchtbereich
 (OSB/3 gemäss EN 300 ist eine Platte für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich)**
 3. Hersteller:

**KRONOSPAN Luxembourg S.A.
 B.P. 109
 4902 Sanem
 Luxembourg**
 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :

System 2+
 5. Harmonisierte Norm :

EN 13986: 2004 + A1:2015
- Notifizierte Stelle :
- Nr. 0766**
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Deutschland

Die notifizierte Zertifizierungsstelle – **Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH** – hat die Erstinspektion des Werks und der Produktionskontrolle, sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen, wie in der harmonisierte Norm **EN 13986:2004 + A1:2015** beschrieben.

Die notifizierte Stelle hat folgende Konformitätsbescheinigung für die Werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt :
0766-CPR-479

6. Erklärte Leistungen :

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
		Plattendicke mm			
		> 6 – 10	> 10 – 18	> 18 - 25	
Festigkeiten gemäss EN 12369-1 [N/mm ²]	Biegung f_m	Hauptachse (0)	18,0	16,4	14,8
		Nebenachse (90)	9,0	8,2	7,4
	Zug f_t	Hauptachse (0)	9,9	9,4	9,0
		Nebenachse (90)	7,2	7,0	6,8
	Druck f_c	Hauptachse (0)	15,9	15,4	14,8
		Nebenachse (90)	12,9	12,7	12,4
	Schub quer zur Plattenebene f_v	6,8	6,8	6,8	
	Schub in Plattenebene f_r	1,0	1,0	1,0	
Steifigkeiten gemäss EN 12369-1 [N/mm ²]	Biegung E_m	Hauptachse (0)	4930		
		Nebenachse (90)	1980		
	Zug E_t	Hauptachse (0)	3800		
		Nebenachse (90)	3000		
	Druck E_c	Hauptachse (0)	3800		
		Nebenachse (90)	3000		
	Schub quer zur Plattenebene G_v	1080			
	Schub in Plattenebene G_r	50			

EN 13986:2004 + A1:2015

Festigkeit und Steifigkeit unter Punktlast für tragende Verwendung		NPD						
Scheibensteifigkeit		NPD						
Stoßwiderstand für tragende Verwendung		NPD						
Brandverhalten gemäss EN 13501-1		Klasse D-s2,d0 (ohne Luftspalt) für Dicke von 9 bis 15 mm Klasse D-s2,d0 (mit Luftspalt) für Dicke von 15 bis 18 mm Klasse D-s2,d0 (mit belüfteter Luftspalt) für Dicke \geq 18 mm						
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD						
Formaldehydabgabe		E1						
Gehalt an Pentachlorophenol (PCP)		PCP \leq 5 ppm						
Luftschalldämmung gemäss EN 13986	Plattendicke [mm]	10	12	15	18	22	25	
	R [dB]	24	25	26	27	28	29	
Schallabsorption gemäss EN 13986		$\alpha = 0,10$ (Frequenzbereich 250 Hz zu 500 Hz) $\alpha = 0,25$ (Frequenzbereich 1000 Hz zu 2000 Hz)						
Wärmeleitfähigkeit		$\lambda = 0,1 \text{ W / m . K}$						
Lochleibungsfestigkeit		EN 1995-1-1						
Luftdurchlässigkeit		NPD						
Dauerhaftigkeit	Plattendicke [mm]	> 6 – 10	> 10 – 18	> 18 - 25	> 25 - 32	> 32 – 40		
	Querzugfestigkeit gemäss EN 319	0,34 MPa	0,32 MPa	0,30 MPa	0,29 MPa	0,26 MPa		
	Dickenquellung (24h) gemäss EN 317	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %		
	Feuchtebeständigkeit (Biegefestigkeit nach Zyklustest) gemäss EN 321+EN 310	9 MPa	8 MPa	7 MPa	6 MPa	6 MPa		
	Mechanische Dauerhaftig- keit	Modifikations- beiwerte k_{mod} gemäss EN 1995-1-1, 3.1.	NKL	Ständige Einwirkung	Lange Einwirkung	Mittlere Einwirkung	Kurze Einwirkung	Sehr kurze Einwirkung
			1	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10
		2	0,30	0,40	0,55	0,70	0,90	
	Deformationsbeiwerte k_{def} gemäss EN 1995-1-1, 3.2.	$k_{def} = 1,50$ (NKL 1) $k_{def} = 2,25$ (NKL 2)						
Biologische Dauerhaftigkeit gemäss EN 335		Gebrauchsklasse 1 oder 2						

EN 13986:2004 + A1:2015

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

.....
 Alex Gambroudes, Commercial Director

.....
 Dominik Willaczek, Technical Director

Sanem, 01/02/2020